

# ガイナ 基材一覧・下塗材一覧表 (参考)

(株)日進産業

塗布箇所	塗装対象物	材料名
内 壁	石膏ボード・ケイカル板	ニッペ水性カチオンシーラー、SKミラクシーラーエコ同等
	コンクリート面	ニッペ水性カチオンシーラー、SKミラクシーラーエコ同等
	クロス	ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ、SKヤニ止めシーラー同等
	じゅらく・漆喰等	ニッペ水性カチオンシーラー、SKミラクシーラーエコ同等
	鉄部	水性ハイボンプライマー同等
	木部	ニッペ水性ウッドベースU同等
屋 根	スレート系 (カラーベスト・コロニアル)	ニッペファインパーフェクトシーラー、SKマイルドシーラーEPO同等
	粘土瓦 (釉薬瓦)	水谷ペイント 陶器瓦用プライマー同等
	粘土瓦 (無釉瓦)	水谷ペイント 陶器瓦用プライマー同等
	粘土瓦 (いぶし瓦)	
	セメント瓦 (厚形スレート)	水谷ペイント 水系パワーシーラーⅡ同等
	セメント瓦 (コンクリート瓦)	水谷ペイント 水系パワーシーラーⅡ同等
	金属系 (ガルバリウム鋼板)	ニッペハイボン20デクロ、ニッペハイボン20ファイン、 ニッペハイボンファインプライマーⅡ・関ペエポマリン同等
	金属系 (カラー鉄板)	ニッペハイボン20デクロ、ニッペハイボン20ファイン、 ニッペファインプライマーⅡ同等
アスファルトシングル	ニッペ水性シリコンサフェーサー、SKシングルサーフ同等	
亜鉛メッキ	ニッペハイボン 2 0 ZNⅡ 同等	
外 壁	サイディング (窯業系)	ニッペファインパーフェクトシーラー、ニッペパーフェクトサーフ同等
	サイディング (金属系)	ニッペハイボン20ファイン、ハイボンファインプライマーⅡ同等
	サイディング (樹脂系)	ニッペファインパーフェクトシーラー同等
	サイディング (ALC)	ニッペファインパーフェクトシーラー、ニッペパーフェクトサーフ同等
	吹付仕上げ塗材 (薄付)	ニッペ水性カチオンシーラーSKミラクシーラーエコ同等 微弾性フィラー同等
	吹付仕上げ塗材 (厚付)	ニッペ水性カチオンシーラーSKミラクシーラーエコ同等 微弾性フィラー同等
	吹付仕上げ塗材 (複層)	ニッペ水性カチオンシーラーSKミラクシーラーエコ同等 微弾性フィラー同等
	左官壁材 (塗り壁)	ニッペファインパーフェクトシーラー同等 微弾性フィラー同等
	タイル	スーパーエクスセルプライマー、フローンエコブラ速乾同等
	コンクリート打ち放し	ニッペファインパーフェクトシーラー同等
	木部	ニッペ1液ファインウレタンU100木部下塗同等
	FRP、アルミ、ステンレス、硬質塩ビ	ニッペファインパーフェクトシーラー同等、ハイボンファインプライマーⅡ同等
防 水 面	ウレタン	東日本塗料 塗替えプライマーエコ同等
	アスファルト系シート防水面	東日本塗料 塗替えプライマーエコ同等
	FRP	東日本塗料 フローンFRP防水用プライマー同等
	塩ビシート	日本特殊塗料 NT塩ビシートプライマー同等
	ゴムシート	東日本塗料 塗替えプライマーエコ同等
	露出アスファルト	東日本塗料 塗替えプライマーエコ同等
	押さえコンクリート	東日本塗料 フローンエコブラ速乾同等
下 地	合成樹脂エマルジョンペイント (内部壁EP)	ニッペ水性カチオンシーラー、SKミラクシーラーエコ同等
	アルマネーション (ハイアルマ等)	ガイナの塗装は避けてアルマネーション系の塗装を推奨してください。
	FRP	下地処理として目荒しとアセトン拭きをしてからプライマー塗布が必要です。
	フッ素鋼板	入念な目荒し後プライマー塗布、リスク有り (特に新設時)
	ガルバ鋼板	入念な目荒し後プライマー塗布、リスク有り (特に新設時)
	銅	基本は塗らずに磨く、非常に剥がれやすいと思われま。 (神東RFL <sup>®</sup> プライマー)
	ポリカーボネイト、プラスチック等	剥がれて塗膜が割れやすい、一時的な接着でミツチャクロン位
	シーリング材	ガイナの伸び率を遥かに超えるので割れて剥がれやすいと思われま。

改修工事においては下塗材を塗装する前に、別途下地処理・高圧洗浄などが必要な場合がほとんどだと思われま。

新設と既設への塗材が混ざっておりますのでご注意ください。

本記載メーカーおよび商品名は、参考であり指定商品ではありません。

現場塗布施工面の下地の状況に合わせた適正な下地材をご選択ください。

平成29年9月